

SCHEDA TECNICA

Data di emissione: 20.10.10

Aggiornamento:



SIRO S.r.l.

Via Meucci, 5 - Z.I. Selve
35037 Teolo - Padova
Tel. 049.990.11.22
Fax 049.990.15.36
e-mail: vendite@siropaints.com
www.siropaints.com

Prodotto:	Base oro	Categoria:	finitura speciale
Tipo di prodotto:	base opaca	C.O.V. pronto all'uso:	660 g/l
Codice:	082.025	C.O.V. previsto:	840 g/l
Prodotto conforme al D.L. 161 del 27/03/2006			

NATURA DEL PRODOTTO

Base opaca per doratura costituita da dispersione di bronzo metallico in veicoli speciali.

CAMPI DI IMPIEGO

Oggettistica, arredamento, artigianato, lampadari, ecc. Può essere utilizzato per la verniciatura completa del manufatto o per decorazioni su pezzi precedentemente trattati con fondi o sottosmalti serie 79.2 o 46.3, 69.4.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La pulizia del supporto deve essere scrupolosa e totale e rappresenta una condizione necessaria e fondamentale, affinché l'esito della verniciatura sia positivo.

La preparazione del supporto è subordinata dal tipo di fondo o del sottosmalto impiegato. Qualora si voglia effettuare una doratura completa del manufatto (in ferro), è possibile applicare direttamente la base sul supporto, previo trattamento di fosfosgrassaggio o fosfatazione. In alternativa, carteggiatura meccanica seguita da sgrassaggio con solventi.

Dopo 10-15' dall'applicazione del prodotto sovra verniciare con trasparente della serie 60 o 61.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Mescolare accuratamente fino a colore e consistenza uniformi. Diluire con ns. diluente poliuretanico 07.013 in misura del 70-80%.

APPLICAZIONE

Airmix: usare ugelli di diametro 1,4-1,6 mm. e pressione di spruzzo di 3-5 atm

Rullo o pennello: solo per piccoli ritocchi

DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO: Monocomponente.

ASPETTO DEL FILM Semiopaco.
(ASTM D 523):

COLORI: Oro

PESO SPECIFICO 1,10 kg/l ($\pm 0,05$)
(ISO 2811):

VISC. DI 25" Ford 8 a 25°C. (± 5)
FORNITURA
(DIN 53211):

CONTENUTO SOLIDI 42% ($\pm 2\%$)
IN VOLUME:

RESIDUO SECCO: 45% ($\pm 2\%$)

ESSICCAZIONE - Fuori polvere: 10' - Fuori impronta: 1 ora
(20°C):

SCHEDA TECNICA

Data di emissione: 20.10.10

Aggiornamento:



SIRO S.r.l.

Via Meucci, 5 - Z.I. Selve
35037 Teolo - Padova
Tel. 049.990.11.22
Fax 049.990.15.36
e-mail: vendite@siropaints.com
www.siropaints.com

Prodotto: Base oro
Tipo di prodotto: base opaca
Codice: 082.025

Categoria: finitura speciale
C.O.V. pronto all'uso: 660 g/l
C.O.V. previsto: 840 g/l
Prodotto conforme al D.L. 161 del 27/03/2006

- Indurimento totale: 24 ore

STRATI CONSIGLIATI: Una mano incrociata

SPESSORE CONSIGLIATO: 20-30 µm

RESA TEORICA: 10 m²/kg

RIVERNICIABILITÀ: Bagnato su bagnato

STABILITÀ ALLO STOCCAGGIO: 6 mesi in confezione integra, conservato in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.